



MOP

Estándar rojo al 60% K₂O

Análisis químico

Componente	Típico, %	Garantía, %
Cloruro de potasio (KCl)	95.8	95 min
en términos de K ₂ O	60.4	60 min
en términos de K	50.1	
Cloruro de sodio (NaCl)	2.9	
en términos de Na	1.1	
Magnesio (Mg)	0.01	
Calcio (Ca)	0.17	
Compuestos insolubles en agua	0.5	
Humedad	0.1	0.5 max
Agente antiaglomerante	Adicionado	

*El análisis del producto es análisis típico, igual como el análisis realizado en la mina.

**La manipulación y el transporte pueden afectar el análisis del producto entregado.

***Datos fueron resumidos para los diferentes grados.

Granulometría***

Estándar, mm	% acumulado en peso	
	Típico	Rango
+1.7		0 – 2.4
+1.0		5.3 – 23
+0.63		28 – 46
+0.4		52 – 65
+0.25		69 – 82
+0.2		76 – 89
+0.1		89 – 98
Número de guía de tamaño (SGN)	52	42 – 71

Propiedades físicas***

Densidad a granel	1060 – 1200 kg/m ³
Angulo de reposo	31 – 36 degrees

Uralkali Trading SIA, Panama Branch

PH Brazil 405, Oficina 15G, Acueducto street, Via Brasil,
Panama City, Panama
Telephone: +507 396 91 82 / 3
E-mail: panama@uralkali-trading.com

01/12/2018

La versión actualizada está disponible en el sitio web
www.uralkali-trading.com